

PR150 (Mega-Primer)

jednoskładnikowy uniwersalny podkład dla podłoży z tworzyw sztucznych i metalowych

Obszary zastosowania

PR150 (Mega-Primer) jest stosowany jako podkład pod folie z tworzywa sztucznego i elastomerowe, np. folie TPO/FPO, folie PVC, folie EPDM i profile plastikowe wykonane z twardego PVC oraz podłoża metalowe.

Po przerwach w pracy powyżej 24 godzin, a także do przeróbek istniejących powierzchni hydroizolacyjnych w systemach hydroizolacyjnych FRANKEN SYSTEMS (FRANKOSIL® 1K Plus, FRANKO-SIL® 1K FBV i REVOPUR® WP200/210/240)

Charakterystyka

- produkt jednoskładnikowy
- zawiera rozpuszczalnik
- szybko schnący

Właściwości*

- możliwość nakładania kolejnych warstw po: ok. 60 minutach
- czas nakładania kolejnych warstw przez ok. 72 godziny
- możliwa temperatura aplikacji: od +5°C do +50°C
- zalecana temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
- kolor: żółtawy
- Po pierwszym użyciu podkład PR150 (Mega-Primer) może być gotowy do użycia przez okres do 3 tygodni.
- Odcień: mniej więcej RAL szary mleczny 4

Wszystkie pomiary przeprowadzone w temperaturze +21 °C i przy względnej wilgotności powietrza 50%. Wpływy czynników atmosferycznych, takich jak wiatr, wilgotność i temperatura, powodują zmianę określonych wartości.

Zużycie

ok. 80-100 ml/m²

Opakowanie

- butelka metalowa 1 l
- butelka metalowa 250 ml

Przechowywanie

Oryginalne opakowanie przechowywać w suchym otoczeniu w temperaturze od +5 °C do +30 °C.

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia pojemników, także na placu budowy.

Produkt zdolny do użycia przez co najmniej 6 miesięcy od daty produkcji.

Aplikacja

Podłoże

Podłoże musi być czyste, suche, mieć dobrą przyczepność i nośność, być wystarczająco gęste i mocne, pozbawione substancji powodujących odspajanie się warstw, jak brud, olej, tłuszcz itd.



Prepa
rat
grunt
ujący

Zastosowanie na podłożach z tworzywa sztucznego:

Należy dokładnie wyczyścić podłoże za pomocą systemowego preparatu czyszczącego TH610 (V600), czas odparowania preparatu TH610 (V600) wynosi ok. 15 minut. Podkład najlepiej nakładać na przygotowane podłoże za pomocą pędzla.

Zastosowanie na podłożach metalowych:

Należy dokładnie wyczyścić podłoże za pomocą systemowego preparatu czyszczącego TH610 (V600), czas odparowania preparatu TH610 (V600) wynosi ok. 15 minut. Następnie dokładnie zmatować papierem ściernym (P40-P60) i usunąć pył. Podkład najlepiej nakładać na przygotowane podłoże za pomocą pędzla.

Preparat gruntujący nałożyć poza obszarem planowanego uszczelnienia z odstępem ok. 5 mm.

Przygotować tylko tyle powierzchni, ile można pokryć w ciągu 72 godzin. W przeciwnym razie podkład musi zostać w całości zeszlifowany i nałożony ponownie. Pojemnik powinien być zawsze zamknięty, a odmierzone ilości potrzebne do aplikacji należy wcześniej przelać do osobnego pojemnika.

Temperatura elementu poddawanego obróbce musi być wyższa od punktu rosy o co najmniej 3 °C.

Środki ochrony indywidualnej

Informacje na temat środków ochrony indywidualnej można znaleźć w karcie charakterystyki produktu.

PR150 (Mega-Primer)

jednoskładnikowy uniwersalny podkład dla podłoży z tworzyw sztucznych i metalowych

Informacje ogólne

Poszczególne czasy ulegają skróceniu w przypadku wyższych i wydłużeniu w przypadku niższych temperatur otoczenia i podłoża. Narzędzia i urządzenia stosowane do aplikacji oraz zróżnicowane warunki na budowie mają wpływ na wartości zużycia podane w niniejszej karcie, w związku z czym należy mieć na uwadze możliwość ich ewentualnej zmiany. Produkt nie nadaje się do niwelowania nierówności spowodowanych wadami podłoża.

Produktu nie można mieszać i stosować razem z preparatami nienależącymi do systemu. Nie wolno stosować żadnych innych materiałów niż te, które zostały określone przez FRANKEN SYSTEMS GmbH.

Przestrzegać przepisów dyrektywy DAfStb „Ochrona i naprawa konstrukcji betonowych” w jej aktualnym wydaniu.

Rozcieńczanie

Nie wolno rozcieńczać produktu.

Narzędzia można czyścić za pomocą systemowego preparatu czyszczącego, patrz zalecenie dotyczące podkładu:

FRANKOSIL® (TL028)

REVOPUR® (TL35)

Inne informacje

Powyższe informacje oraz nasze porady techniczne w zakresie stosowania udzielane w formie ustnie, pisemnej a także w oparciu o przeprowadzone próby są zgodne z naszą najlepszą wiedzą. Stanowią one jednak jedynie informacje niewiążące, również w odniesieniu do wszelkich praw własności osób trzecich. Niniejsza porada nie zwalnia Cię z obowiązku samodzielnego sprawdzenia naszych aktualnych instrukcji - w szczególności naszych kart charakterystyki i informacji technicznych - a także naszych produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonych procesów i celów. Zastosowanie, użytkowanie i aplikacja naszych produktów oraz ich przeznaczenie wybrane przez użytkownika na podstawie naszych porad technicznych, są poza naszą kontrolą i dlatego też ponosi on za nie wyłączną odpowiedzialność. Sprzedaż naszych produktów realizowana jest w oparciu o nasze aktualne ogólne warunki sprzedaży i dostawy. Należy przestrzegać ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Należy stosować najnowsze wydania obowiązujących dokumentów.

Należy sprawdzać, czy wykorzystywane dokumenty są aktualne i/lub zażądać wydania aktualnego dokumentu przed każdym zastosowaniem produktu.